

CuZn37 CW508L / C27200



Kimyasal Analiz (%)	
Cu	62,0 - 64,0
Zn	Kalan
Fe	≤ 0,10
Ni	≤ 0,30
Pb	≤ 0,10

Rulo Özellikleri	
Kalınlık (mm)	0,05 - 4,00
Genişlik (mm)	6,00 - 350
İç çap (mm)	100 - 300 - 400 - 500
Dış çap (mm)	500 - 1200
Rulo ağırlık (kg)	≤ 2500

Mekanik Özellikler					
Tanımlama	R300 H055	R350 H095	R410 H120	R480 H150	R550 H170
Çekme Mukavemeti (N/mm ²)	300 - 370	350 - 440	410 - 490	480 - 560	≥ 550
Akma Mukavemeti (N/mm ²)	≤ 180	≥ 170	≥ 300	≥ 430	≥ 500
Uzama (%)	2,5 mm altı	≥ 38	≥ 19	≥ 8	≥ 3
	2,5 mm üzeri	≥ 48	≥ 28	≥ 12	---
Sertlik (HV)	55 - 95	95 - 125	120 - 155	150 - 180	≥ 170

Fiziksel Özellikler				
Yoğunluk (g/cm ³)	Elektrik İletkenliği		Isı İletkenliği (W/mK)	Elastisite Modülü (kN/m ²)
	MS/m	%IACS		
8,45	16,0	28	116	110

Bu broşür sadece genel teknik ürün bilgisi içermektedir ve hiçbir yasal niteliği yoktur. Bağlayıcı teknik özellikler satış sözleşmesine tabiidir.

Altek Döküm Ltd. Şti. Bakır ve Pirinç Sanayicileri Sitesi Kurdoğlu Cad.
No: 10 Beylikdüzü / İstanbul / Türkiye www.altekdokum.com
Tel: +902128751040 Fax: +902128751161 info@altekdokum.com

