

# CuSn8

CuSn8 | C52100

CuSn8, %8 kalay içeren katı çözeltiyle güçlendirilmiş bakır alaşımıdır (bronz).

Yüksek kalay içeriği, yüksek mukavemet ve yeterli iletkenlikte iyi bir yaylanma özelliği sağlar.

Alaşım aşınmaya karşı dayanıklıdır, korozyona karşı çok iyi bir dirence sahiptir ve kolaylıkla lehimlenebilir.

Uygulama alanları pres baskı parçalar, konnektörler, yaylı kontaklar, yaylar, burçlar ve yataklar, metal hortum, kağıt endüstrisi, gemi ve parça imalatı ile elektrik ve makine parçalarıdır.

## Diğer Standard Kodları

EN	UNS
CW453K	C52100

## Kimyasal Bileşim %

Cu	Zn	Ni	Sn	Fe	Pb	P
kalan	0.2 maks	0.2 maks	7.5-8.5	0.1 maks	0.02 maks	0.01-0.4

## Fiziksel Özellikler

Erime Noktası	1040	[°C]
Yoğunluk	8.8	(g/cm <sup>3</sup> )
Cp @ 20°C	0.377	[kJ/kgK]
Isıl İletkenliği	67	(W/mK)
Elektrik İletkenliği (IACS)	≥13	%IACS
Elastisite Modülü	115	[GPa]
α @ 20°C	18.5	[10 <sup>-6</sup> /K]

Not: Belirtilen iletkenlik yalnızca yumuşak sertlik durumu için geçerlidir.

Cp özgül ısı

α ısıl genişleme katsayısı

## Üretim Özellikleri

Soğuk şekil alma kabiliyeti	mükemmel
Sıcak şekil alma kabiliyeti	tavsiye edilmez
Lehim kabiliyeti	mükemmel
Oksiasetlen kaynağı	orta
Gaz korumalı ark kaynağı	iyi
Direnç kaynağı	iyi
Talaşlı şekil verme	tavsiye edilmez
Kaynaklanabilirlik	mükemmel

## Elektrik İletkenliği

Elektrik iletkenliği kimyasal bileşime, soğuk deformasyon seviyesine ve tane boyutuna bağlıdır. Yüksek düzeyde deformasyon ve küçük tane boyutu iletkenliği azaltır.

### Kullanım Alanları

Otomotiv ve elektrik parçaları, konnektörler, röleler ve iletken yaylar, kelepçeler, yaylar, metal hortum, burçlar, kağıt, tekstil, kimya endüstrilerinin yanı sıra makine parçaları ve gemi yapımı parçaları.

### Korozyon Direnci

Bronz, doğal ve endüstriyel atmosferlerin yanı sıra deniz havası, içme ve kullanma suyu (akış hızı aşırı değilse), deniz suyu, oksitleyici olmayan asitler, alkali çözeltiler ve nötr tuz çözeltileri ortamlarına dayanıklıdır. Bronz, amonyak, halojenür, siyanür ve hidrojen sülfid çözeltileri ve atmosferleri, oksitleyici asitlere karşı korozyon direnci düşüktür. Bronz alaşımları deniz suyuna ve oyuklanma korozyonuna karşı gelişmiş bir dirence sahiptir.

## Mekanik Özellikler

	Çekme Dayanımı [MPa]	Akma Dayanımı [MPa]	Uzama A50 [%]	Sertlik HV [-]	Bükme oranı 90° [r]		Bükme oranı 180° [r]	
					HY	HYT	HY	HYT
R370	370-450	≤ 300	≥ 50	90-120	0	0	0	0
R450	450-550	≥ 280	≥ 20	135-175	0	0	0	0
R540	540-630	≥ 460	≥ 13	170-200	0	0.5	1	2
R600	600-690	≥ 530	≥ 5	190-220	0.5	1.5	2	3
R660	660-750	≥ 620	≥ 3	210-240	1	2.5	3	4
R740	≥ 740	≥ 700	≥ 2	≥ 230	-	-	-	-

Talep üzerine diğer sertlik aralıkları mevcuttur.

$r = x * t$  (kalınlık  $t \leq 0.5\text{mm}$ )

HY bükme eksenine haddeleme yönünün eninedir. HYT bükülme eksenine haddeleme yönüne paraleldir.

## Boyutsal Özellikler

Kalınlık Aralığı (mm)	Genişlik Aralığı (mm)
0.10-0.20	10-340
0.21-1.00	5-340
1.01-4.00	15-340
4.01-5.00	25-340